



TECHNICKÝ LIST

FOODLUBE WD SPRAY

Potravinářské mazivo vytěsňující vodu.
Mazivo je obohaceno o PTFE, je ideální pro posuvné plochy a ložiska a jiné méně náročné aplikace v potravinářských a čistých provozech.

Vlastnosti

- Teplotní rozsah -50°C až 120°C
- Dobré zátěžové parametry
- Vynikající schopnost vytěsňovat vodu a penetrovat
- Trvanlivý mazný film s PTFE
- Dobrá ochrana proti korozi
- Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, olej z ořechů a geneticky modifikované přísady
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Registrace NSF H1 – 136265
- DIN V 10517

Pokyny pro použití

- Před použitím sprej dobře protřepejte
- Nanášejte ze vzdálenosti 15-30 cm
- Při použití na elektrické zařízení musí být zařízení izolováno od síťového napájení

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled	Čirá až kalná tekutina
Zápach	Mírný
Základ	Syntetický uhlovodík
Rozpouštědlo	Uhlovodíkové rozpouštědlo
Hnací médium	CO ₂
Teplotní rozsah	-50°C až 120°C
4 kuličkový test Shell (IP 239)(ASTM D2596)	Průměr defektu 0,43 mm (40 kg po dobu 1 hodiny)
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována pod 50°C. Neskladovat v místě s přímým dopadem slunečních paprsků.
Balení	300 ml

Datum: leden 2005

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com
ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T