



TECHNICKÝ LIST

SAPPHIRE ENDURE

Potravinářské, vysoce výkonné EP plastické mazivo obohacené o PTFE.

Netoxické mazivo vyvinuté pro dlouho působící mazání řetězů, ventilů, ložisek, posuvných ploch a malých převodů pracujících v agresivních prostředích.

Vlastnosti

- Teplotní rozsah -25°C až 280°C
- Vynikající EP vlastnosti (svarová zátěž 500 kg)
- Mimořádně stabilní při vysokých teplotách
- Významně prodlužuje intervaly mazání
- Vynikající ochrana proti vodě a chemikáliím
- Neobsahuje: minerální uhlovodíky, látky živočišného původu, oleje z ořechů a geneticky upravené přísady
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Má registraci NSF H1 - 123718
- DIN V 10517

Pokyny pro použití

- Aplikujte ručně nebo pomocí vhodného aplikátoru, např. mazací pistole ROCOL.
- Před nanesením důkladně zařízení očistěte.
- Sapphire Endure by se neměl mísit s žádným jiným mazivem.

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní list získáte od BLOCH SERVIS s.r.o., Vídeňská 232/166b, 619 00 BRNO

Telefon: 547 429 011

Fax: 547 4298 020

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T

Technická data (typické hodnoty)

Vzhled:	Jemné, bílé plastické mazivo
NLGI (IP 50)(ASTM D217)	2
Základ	Perfluórovaný polyéter
Zahušťovadlo	PTFE
Teplotní rozsah	-25°C až 280°C
Viskozita základové kapaliny při 20°C	1525 cSt
Viskozita základové kapaliny při 40°C	420 cSt
Viskozita základové kapaliny při 100°C	40 cSt
4 kuličkový test Shell (IP 239)(ASTM D2596)	Svarová zátěž 500 kg LWI 106 kg
Separace oleje (IP 121) 30 hodin při 204°C	13%
Skladování	Teplota skladování by měla být udržována v rozsahu 1 až 40°C
Balení	100 g tuba, 700 g tubus, 1kg, 5kg

Datum: červen 2002

BLOCH SERVIS s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 BRNO
tel: 547 429 011
fax: 547 429 020
e-mail: blochservis@blochservis.cz
www.blochservis.cz

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760
www.rocol.com

ROCOL je držitelem certifikace BS EN ISO 9001.
ROCOL je obchodní značkou společnosti ITW Inc.
Informace v tomto materiálu vycházejí z našich zkušeností a zpráv od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů mimo náš vliv, které mají dopad na použití a vlastnosti našich výrobků,
z toho důvodu se informace v tomto materiálu poskytují bez odpovědnosti.

T
E
C
H
N
I
C
K
Ý
L
I
S
T